

**Observações sobre o Ecoplating AM-150 ,
enviado da IKG, em 30/08/2010.**

As peças do teste montado a 15 % duraram 168 horas para corrosão branca, a 10 % duraram 144 horas que também é um bom resultado.


Dependendo da montagem 10 ou 15 %, muda um pouco a tonalidade das peças.

a 10 % ficou mais azulada, levemente amarelada

a 15 % ficou mais predominante o lilás com amarelo.

Embarcará hj 50 Kg do produto para a Galtron.

O custo ficou em R\$ 11,04 - devido a compra do Nitrato de Cromo do concorrente.



stermayer
Equipamentos e produtos Industriais Ltda.